



<b>COMOROS</b> - bermuda							
<b>Descripción</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 amplios bolsillos delanteros,</li> <li>• tiro reforzado,</li> <li>• doble bolsillo trasero con tapeta,</li> <li>• cintura elástica,</li> <li>• bolsillo lateral,</li> <li>• bolsillo porta monedas,</li> <li>• bolsillo porta metro,</li> <li>• bolsillo en la pierna delantera derecha,</li> <li>• cremallera YKK®.</li> </ul>						
<b>Manutención</b>	<p>Lavar la pieza a una temperatura max de 40°C; No blanquear; Lavado a seco con todos los solventes, excepto tricloretileno y trielina; Permitido secado en secadora a temperatura reducida; Temperatura max de planchado 110 °C.</p> <p>  </p>						
	<table border="1"> <tr> <td style="vertical-align: top;"><b>cod.prod.</b></td> <td>                     V475-0-00 beige                      V475-0-01 avion                      V475-0-02 azul marino                      V475-0-03 fango                      V475-0-04 gris oscuro                      V475-0-05 negro                 </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"><b>norma</b></td> <td>EN ISO 13688:2013</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"><b>tallas</b></td> <td>38 - 58</td> </tr> </table>	<b>cod.prod.</b>	V475-0-00 beige V475-0-01 avion V475-0-02 azul marino V475-0-03 fango V475-0-04 gris oscuro V475-0-05 negro	<b>norma</b>	EN ISO 13688:2013	<b>tallas</b>	38 - 58
	<b>cod.prod.</b>	V475-0-00 beige V475-0-01 avion V475-0-02 azul marino V475-0-03 fango V475-0-04 gris oscuro V475-0-05 negro					
<b>norma</b>	EN ISO 13688:2013						
<b>tallas</b>	38 - 58						
							

**ESPECÍFICAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD**

	metodo de prueba	descripcion	resultado obtenido	requisito mínimo
<b>Tejido base</b>	EN ISO 1833-1977, SECTIONE 10	Composición de las fibras:	100% algodón	
	EN ISO 12127:1996	Peso por unidad de área	200 ±5% g/m <sup>2</sup>	
	EN ISO 13688:2013 5.3 ISO 5077:2007/ ISO 6330	Estabilidad de dimensión (30°C)	urdido: -1.0% trama: 0,2%	+/- 3%
	EN13688:2013 4.2 (ISO 3071)	La determinación del pH del extracto acuoso	pH : 6.6	3,5<PH≤9,5
	EN13688:2013 4.2 (EN 14362-1)	La búsqueda del amines aromático y carcinogénico	no grabando	≤30 ppm
	EN ISO 13934-1	Resistencia a la tracción	urdido: 990 N trama: 670 N	
	EN ISO 13937-2	Resistencia al tirón	urdido: 14 N trama: 21 N	

## FICHA PRODUCTO

EN ISO 12947-2	Determinación de la resistencia a la abrasión de los tejidos por el método de Martindale	>44500 ciclos		
EN ISO 105-C06	Solidez de color después varios lavados a 40°C			
	<i>Variación de color</i>	4-5		1-5
	<i>Toma de color:</i>			
	diacetate	4-5		
	cotton	4-5		
	nylon	4-5		
	polyester	4-5		
	acrylic	4-5		
	wool	4-5		
ISO 105 D01	Solidez de color al lavado a seco			
	<i>Variación de color</i>	4-5		1-5
	<i>Toma de color:</i>			
	diacetate	4-5		
	cotton	4-5		
	nylon	4-5		
	polyester	4-5		
	acrylic	4-5		
	wool	4-5		
ISO 105 E04	Solidez de color al sudor	Ácido	Alcalino	
	<i>Variación de color</i>	4-5	4-5	1-5
	<i>Toma de color:</i>			
	diacetate	4-5	4-5	
	cotton	4-5	4-5	
	nylon	4-5	4-5	
	polyester	4-5	4-5	
	acrylic	4-5	4-5	
	wool	4-5	4-5	
EN ISO 105-X11	Resistencia de color al planchado a 110°C			
	<i>Variación de color:</i>	seco: 4-5		1-5
		húmedo: 4-5		
EN ISO 105-X12	Solidez de color al restregamiento	seco: 4		1-5
		húmedo: 2-3		
ISO 105 B02	Solidez del color a la luz			1-5
	<i>Variación de color</i>	4		