


BOULDER G024

MECHANICAL PROTECTION



Características:

Versátil.
Óptimo agarre en superficies secas y/o mojadas.
Recubrimiento de látex moleteado para un alto nivel de confort, elasticidad y destreza.
Mayor aislamiento térmico gracias al compuesto látex-forro que permite manipular objetos calientes durante un breve espacio de tiempo.
Guante de protección especialmente indicado para la construcción.

Composición

Revestimiento: látex rugoso
Forro: poliéster
Galga: 13
Color: rojo, negro

Área de uso:

agricultura, obras, construcción, jardinería, mantenimiento, manipulación en almacén, manipulación de objetos calientes para contacto breve

Embalaje:


Código	Cantidad
G024-DD00	1 docena (1 bolsa de 12 pares)
G024-KD00	Bulto de 20 docenas (20 bolsas de 12 pares)



Tallas	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11(XXL)
Longitud	-	-	24cm	25cm	26cm	27cm



**ÓPTIMO AGARRE - RESISTENTE
AL CALOR POR CONTACTO**



BOULDER G024

MECHANICAL PROTECTION

Específicas técnicas de seguridad: el EPI cumple los requisitos esenciales del Reglamento (UE) 2016/425 y de la norma armonizada Europea EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020.

EN ISO 21420:2020	Nivel	Resultado conseguido
Guantes de protección - Requisitos generales y métodos de prueba	-	CUMPLE
Guantes de protección - Destreza	1-5	5
Textiles - Determinación del pH de extractos acuosos	3,5 ≤ pH ≤ 9,5	pH 6,8

EN 388:2016+A1:2018		Nivel					Resultado conseguido	
		1	2	3	4	5		
	Resistencia a la abrasión (número de rozamientos)	≥100	≥500	≥2000	≥8000	-	2	
	Prueba de corte*: resistencia al corte por cuchilla (índice)	≥1,2	≥2,5	≥5,0	≥10,0	≥20,0	1	
	Resistencia al desgarro (N)	≥10	≥25	≥50	≥75	-	2	
	Resistencia a pinchazos (N)	≥20	≥60	≥100	≥150	-	1	
	TDM*: resistencia al corte (N)	A	B	C	D	E	F	X
		≥2	≥5	≥10	≥15	≥22	≥30	
	Protección contra golpes	P			AUSENTE		AUSENTE	
Alcanzado			Prueba no realizada					
Si uno de los índices de marcado está marcado con: la letra "X" significa que la prueba no ha sido realizada y no es aplicable; el número "0" significa que la prueba ha sido realizada pero no se ha alcanzado el nivel mínimo de prestaciones.								

EN 407:2020			Nivel				Resultado conseguido
			1	2	3	4	
	Propagación limitada de las llamas	Tiempo de postinflamación (s)	≤15	≤10	≤3	≤2	X
		Tiempo de postincandescencia (s)	-	≤120	≤25	≤5	
	Calor de contacto	Temperatura de contacto T _C (°C)	≥2,5	≥5,0	≥10,0	≥20,0	2
		Tiempo límite t _i (s)	≥25	≥50	≥75	-	
	Calor convectivo	Índice de transferencia térmica HTI (s)	≥4	≥7	≥10	≥18	X
	Calor radiante	Transferencia térmica de calor t ₂₄ (s)	≥7	≥20	≥50	≥95	X
	Pequeñas salpicaduras de metal fundido	Número de gotitas	≥10	≥15	≥25	≥35	X
	Grandes cantidades de metal fundido	Hierro fundido (g)	30	60	120	200	X
Si uno de los índices de marcado está marcado con: la letra “X” significa que la prueba no ha sido realizada y no es aplicable; el número “0” significa que la prueba ha sido realizada pero no se ha alcanzado el nivel mínimo de prestaciones.							