

Mayen - chaqueta forro polar

- Descripción**
- hecho en membrana de GORE WINDSTOPPER® 3 estratos
 - insertos reflectantes 3MTM SCOTCHLITETM Reflective Material - 8910 Silver Fabric
 - 2 amplios bolsillos delanteros
 - 1 bolsillo oblicuo con cremallera en el pecho
 - cintura ajustable con cordón
 - cremallera YKK®
 - se puede llevar con las parkas Goretex® Axel y Devon.

Manutención Lavar la pieza a una temperatura max de 40°C, no blanquear, se puede lavar a seco, la pieza no soporta el secar en tambor al aire caliente, planchado a baja temperatura (max 110°C)



Cod. prod. V041-0-02 azul marino

Norma EN ISO 13688 :2013



Tallas 46 – 66

ESPECÍFICAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD

	metodo de prueba	descripción	resultado obtenido	requisito mínimo
Tejido base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composición de las fibras:	Exterior: 100% poliéster + 100% Membrana de Politetrafluoretileno Interior: 100% poliéster	
		Tejido: plain 1/1	urdido: 12 [hilos/cm] trama: 17 [hilos/cm]	
	EN ISO 12127:1996	Peso por unidad de área	320 g/mq	
	EN ISO 13688:2013 4.2 (EN 1413)	La determinación del PH del extracto acuoso	Satisfaces los requisitos	3,5<PH≤9,5
	EN ISO 13688:2013 4.2 (EN 14362-1)	La búsqueda del amines aromático y carcinogénico	no grabando	≤30 ppm
	EN ISO 13688:2013 4.2 (ISO 5077)	Estabilidad de dimensión	urdido: <3% trama: <3%	± 3%

FICHA PRODUCTO

ISO 105-E04	Solidez de color al sudor <i>Variación de color</i> <i>Toma de color:</i>	Ácido 4-5 4-5	Alcalino 4-5 4-5	1-5
ISO 105-C06	Solidez de color después varios lavados a 60°C <i>Variación de color</i> <i>Toma de color</i>	4-5 4-5		1-5
EN ISO 13934-1	Resistencia a la tracción	urdido: >40 kg trama: >25 kg		urdido: 450 N trama: 450 N
ISO 4674	Resistencia al tirón	urdido: 103.6 N trama: 107.6 N		urdido: 25 N trama: 25 N
EN 31092	Resistencia al vapor acuoso R_{et} [m ² Pa/W]	CLASS 3 < 10		CLASS 1: R_{et} >40 CLASS 2: 20< R_{et} <40 CLASS 3: R_{et} ≤ 20
EN ISO 9237	Permeabilidad de l'aria	CLASS 3 < 4mm/s		CLASS 1 AP >100mm/s CLASS 2: 5 < AP ≤ 100mm/s CLASS 3: AP ≤ 5 mm/s

Reflex	EN ISO 20471 :2013	Requisitos fotométricos de los	CONFORME	
Tejido	6.1	materiales retroreflectantes		
retroreflectante		nuevos		
3M Scotchlite	EN ISO 20471 :2013	Requisitos de prestaciones	CONFORME	$R' \geq 100 \text{ cd/(lx m}^2\text{)}$
8910 gris plata	6.2	de retroreflectancia después pruebas de abrasión flexión, pliegue a bajas temperaturas, variaciones térmicas, lavado (30 ciclos) y a la influencia de la lluvia		