

Dobrada - pantalón

<p>Descripción</p>	<ul style="list-style-type: none"> • bolsillo lateral, • 1 bolsillo lateral porta herramientas, • 1 bolsillo trasero con velcro, • 2 amplios bolsillos delanteros, • 2 bolsillos para rodilleras ajustables, • tiro reforzado, • cintura elástica, • inserto portabolígrafos, • pasador portamartillo ajustable, • corte ergonómico de las piernas y rodillas, • bolsillo lateral izquierda con tapeta, • bolsillo lateral izquierda con cierre de cremallera, • tejido elástico , • cremallera YKK® 		
<p>Manutención</p>	<p>Lavar la pieza a una temperatura max de 40°C, No blanquear, Permitido secado en secadora a temperatura reducida , Temperatura max de planchado (max 110°C) , Lavado a seco con todos los solventes, excepto tricloretileno y trielina.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">      </div>		
		<p>Norma</p>	<p>EN ISO 13688:2013</p>
		<p>Tallas</p>	<p>38-58</p>

ESPECÍFICAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD

	<i>método de prueba</i>	<i>Descripción</i>	<i>resultado obtenido</i>	<i>requisito mínimo</i>
<p>Tejido base</p>	<p>EN ISO 1833-1977, SECTION 10</p>	<p>Composición de las fibras:</p>	<p>58% algodón 39% poliéster 3% elastán</p>	
	<p>EN ISO 12127</p>	<p>Peso por unidad de área</p>	<p>240 g/m²</p>	
	<p>EN ISO 13688:2013 4.2 (EN 1413)</p>	<p>La determinación del PH del extracto acuoso</p>	<p>pH : 6,3</p>	<p>3,5 ≤pH≤ 9,5</p>
	<p>EN ISO 13688:2013 4.2 (EN 14362-1)</p>	<p>La búsqueda del amines aromático y carcinogénico</p>	<p>no grabando</p>	<p>≤30 ppm</p>
	<p>EN ISO 13688:2013 5.3 (ISO 5077)</p>	<p>Estabilidad de dimensión (40°C)</p>	<p>urdido: -1.3% trama: -1.1%</p>	<p>± 3 %</p>
	<p>EN ISO 13688:2013 5.3 (EN ISO 3175-2)</p>	<p>Estabilidad dimensional al lavado en seco</p>	<p>urdido: -0.9% trama: -1.7%</p>	<p>± 3 %</p>
	<p>EN ISO 105-X12</p>	<p>Solidez de color al restregamiento</p>	<p>seco: 3 húmedo: 4</p>	<p>1 - 5</p>

EN ISO 105-X11	Resistencia de color al planchado <i>Variación de color :</i>	4-5		1-5
EN ISO 105-C06	Solidez de color después varios lavados a 60°C <i>Variación de color</i> <i>Toma de color:</i>	4-5		1-5
	diacetate	4		
	cotton	4		
	nylon	4		
	polyester	4		
	acrylic	4		
	wool	4-5		
EN ISO 105 D01	Solidez de color al lavado a seco <i>Variación de color</i> <i>Toma de color:</i>	4		1-5
	diacetate	4		
	cotton	4		
	nylon	4		
	polyester	4		
	acrylic	4		
	wool	4		
EN ISO 105 E04	Solidez de color al sudor <i>Variación de color</i> <i>Toma de color:</i>	Ácido 4-5	Alcalino 4-5	1-5
	diacetate	4	4	
	cotton	4-5	4-5	
	nylon	4-5	4-5	
	polyester	4-5	4-5	
	acrylic	4-5	4-5	
	wool	4-5	4-5	
EN ISO 13934-1	Resistencia a la tracción	urdido: 1300 N trama: 570 N		400 N
EN ISO 13937-2	Resistencia al tirón	urdido: 27 N trama: 29 N		25 N