

<b>Dothan - pantalón</b>							
<b>Descripción</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bolsillo lateral,</li> <li>• 1 bolsillo trasero con velcro,</li> <li>• 2 amplios bolsillos delanteros,</li> <li>• tiro reforzado,</li> <li>• cintura elástica,</li> <li>• inserto portabolígrafos,</li> <li>• pasador portamartillo ajustable,</li> <li>• corte ergonómico de las piernas y rodillas,</li> <li>• bolsillo lateral izquierda con tapeta,</li> <li>• bolsillo trasero con velcro,</li> <li>• tejido elástico ,</li> <li>• cremallera YKK®</li> </ul>						
<b>Manutención</b>	<p>Lavar la pieza a una temperatura max de 40°C, No blanquear, Permitido secado en secadora a temperatura reducida , Temperatura max de planchado (max 110°C) , Lavado a seco con todos los solventes, excepto tricloretileno y trielina.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">      </div>						
							
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;"><b>Cod.prod.</b></td> <td>V471-0-02 Azul marino /Azul V471-0-05 Gris oscuro / Gris</td> </tr> <tr> <td><b>Norma</b></td> <td>EN ISO 13688:2013</td> </tr> <tr> <td><b>Tallas</b></td> <td>38-58</td> </tr> </table>	<b>Cod.prod.</b>	V471-0-02 Azul marino /Azul V471-0-05 Gris oscuro / Gris	<b>Norma</b>	EN ISO 13688:2013	<b>Tallas</b>	38-58
<b>Cod.prod.</b>	V471-0-02 Azul marino /Azul V471-0-05 Gris oscuro / Gris						
<b>Norma</b>	EN ISO 13688:2013						
<b>Tallas</b>	38-58						

**ESPECÍFICAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD**

	método de prueba	Descripción	resultado obtenido	requisito mínimo
<b>Tejido base</b>	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composición de las fibras:	63% poliéster 35% algodón 2% elastán	
	EN ISO 12127	Peso por unidad de área	330 g/m <sup>2</sup>	
	EN ISO 13688:2013 4.2 (EN 1413)	La determinación del PH del extracto acuoso	pH : 6,1	3,5 ≤ pH ≤ 9,5
	EN ISO 13688:2013 4.2 (EN 14362-1)	La búsqueda del amines aromático y carcinogénico	no grabando	≤30 ppm
	EN ISO 13688:2013 5.3 (ISO 5077)	Estabilidad de dimensión (40°C)	urdido: -1.4% trama: -2.3%	± 3 %
	EN ISO 13688:2013 5.3 (EN ISO 3175-2)	Estabilidad dimensional al lavado en seco	urdido: -0.8% trama: -1.0%	± 3 %
	EN ISO 105-X12	Solidez de color al restregamiento	seco: 2-3 húmedo: 2-3	1 - 5
	EN ISO 105-X11	Resistencia de color al planchado Variación de color :	4-5	1-5

*FICHA PRODUCTO*

EN ISO 105-C06	Solidez de color después varioss lavados a 60°C			1-5
	<i>Variación de color</i>	4-5		
	<i>Toma de color:</i>			
	diacetate	4-5		
	cotton	4-5		
	nylon	4-5		
	polyester	4-5		
	acrylic	4-5		
	wool	4-5		
	EN ISO 105 D01	Solidez de color al lavado a seco		
<i>Variación de color</i>		4-5		
<i>Toma de color:</i>				
diacetate		4-5		
cotton		4-5		
nylon		4-5		
polyester		4-5		
acrylic		4-5		
wool		4-5		
EN ISO 105 E04		Solidez de color al sudor	Ácido	Alcalino
	<i>Variación de color</i>	4-5	4-5	
	<i>Toma de color:</i>			
	diacetate	4-5	4-5	
	cotton	4-5	4-5	
	nylon	4-5	4-5	
	polyester	4-5	4-5	
	acrylic	4-5	4-5	
	wool	4-5	4-5	
	EN ISO 13934-1	Resistencia a la tracción	urdido: 1600 N trama: 1000 N	
EN ISO 13937-2	Resistencia al tirón	urdido: 54 N trama: 55 N		25 N