

LAGOS - buzo

Descripción	• bolsillo porta metro, • bolsillo trasero con velcro, • puños regulables, • 2 bolsillos delanteros con velcro, • abertura central con cremallera, • amplios bolsillos delanteros, • bolsillo para rodilleras con posición ajustable, • cintura elástica, • inserto portabolígrafos, • pasador portamartillo MÁXIMA RESISTENCIA DEL COLOR A LOS LAVADOS Valor certificado: 4-5 (nivel: 1-5)			
Manutención	Lavar la pieza a una temperatura max de 40°C, No usar lejía ni ningún otro clorato para blanquear, Permitido secado en secadora a temperatura reducida, Temperatura max de planchado (max 110°C), No lavar a seco.     	Cod.prod.	V186-0-02 Azul marino V186-0-04 Gris oscuro V186-0-05 Negro V186-0-08 Verde	Norma EN ISO 13688:2013  Tallas XS – 3XL

ESPECÍFICAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD

	método de prueba	Descripción	resultado obtenido	requisito mínimo
Tejido base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composición de las fibras:	65% poliéster 35% algodón	
	EN ISO 12127	Peso por unidad de área	245 g/m ²	
	EN ISO 13688:2013 4.2 (EN ISO 3071)	La determinación del pH del extracto acuoso	pH : 7.1	3,5 ≤ pH ≤ 9,5
	EN ISO 13688:2013 4.2 (EN 14362-1)	La búsqueda del amines aromático y carcinogénico	no grabando	≤30 ppm
	EN ISO 13688:2013 5.3 (ISO 5077)	Estabilidad de dimensión (40°C)	urdimbre: -1.7% trama: 0.6%	± 3 %

ISO 105-X12	Solidez de color al restregamiento	seco: 4-5 húmedo: 3-4	1-5
EN ISO 105-X11	Resistencia de color al planchado (110°C) <i>Variación de color :</i>	seco: 4-5 húmedo: 4-5	1-5
ISO 105-C06	Solidez de color después varioss lavados a 40°C <i>Variación de color</i> <i>Toma de color:</i> diacetate cotton nylon polyester acrylic wool	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	1-5
ISO 105 D01	Solidez de color al lavado a seco <i>Variación de color</i> <i>Toma de color:</i> diacetate cotton nylon polyester acrylic wool	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	1-5
ISO 105 E04	Solidez de color al sudor <i>Variación de color</i> <i>Toma de color:</i> diacetate cotton nylon polyester acrylic wool	Ácido 4-5 Alcalino 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	1-5
EN ISO 13934-1	Resistencia a la tracción	urdimbre: 1800 N trama: 1000 N	400 N
EN ISO 13937-1	Determinación de la fuerza de desgarro. Método del péndulo balístico (Elmendorf).	urdimbre: 29.6 N trama: 17.5 N	≥12 N