

Marseilles - buzo							
Descripción	<ul style="list-style-type: none"> • 2 bolsillos para rodilleras ajustables, • amplios bolsillos delanteros, • cintura elástica, • inserto portabolígrafos, • cintura y puños ajustable, • bolsillo lateral izquierdo con tapeta, • corte ergonómico de las piernas y mangas, • bolsillo porta metro, • bolsillo portamóvil con tepido aislante E-WARD, • cremallera YKK[®], • pasador portamartillo, • doble bolsillo trasero uno con tapeta. 						
							
Manutención	<p>Lavar la pieza a una temperatura max de 60°C, No usar lejía ni ningún otro clorato para blanquear; Lavado a seco con todos los solventes, excepto tricloretileno y trielina; La prenda no resiste a la secadora con aire caliente y tambor rotativo; Temperatura max de planchado 110 °C.</p>						
	<table border="1"> <tr> <td style="vertical-align: top;">Cod. prod.</td> <td> V056-0-00 Beige /negro V056-0-01 Azul marino V056-0-02 Azulina/negro V056-0-04 Gris oscuro/negro V056-0-05 Negro/negro </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Normativa</td> <td> EN ISO 13688:2013  </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">tallas</td> <td>46 – 66</td> </tr> </table>	Cod. prod.	V056-0-00 Beige /negro V056-0-01 Azul marino V056-0-02 Azulina/negro V056-0-04 Gris oscuro/negro V056-0-05 Negro/negro	Normativa	EN ISO 13688:2013 	tallas	46 – 66
Cod. prod.	V056-0-00 Beige /negro V056-0-01 Azul marino V056-0-02 Azulina/negro V056-0-04 Gris oscuro/negro V056-0-05 Negro/negro						
Normativa	EN ISO 13688:2013 						
tallas	46 – 66						

ESECFICAS TECNICAS DE SEGURIDAD

metodo de prueba	descripción	resultado obtenido	requisito mínimo	
Tejido base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composición de las fibras: algodón canvas	100%	
		Tejido : Canvas plain 1/1	urdido: 8+8 [hilos/cm] trama: 5+5 [hilos /cm]	
	EN ISO 12127:1996	Peso por unidad de área	257 g/mq	
	EN ISO 105 D01:1993	Solidez del color al lavado a seco	Variación de color: 4 – 5	1 - 5
	ISO 5077:1994, ISO 6330: 1994	Estabilidad de dimensión al lavado (60°C)	urdido: - 2.6 % trama: - 0.5 %	Max ± 3 %
	ISO 105X12: 2001	Solidez del color al restregamiento	seco: 4 – 5 húmedo: 4 – 5	1 - 5
EN ISO 105 B02: 1993, Método 3	Solidez del color a la luz	4	1 - 5	

ISO 105-N01:1993	Solidez del color al blanqueo	Variación de color: 4	1 - 5
EN ISO 13934-2: 1999	Resistencia a la tracción	urdido: 500 N trama: 410 N	400 N
EN ISO 13688:2013 paragraph 4.2 (EN 1413)	La determinación del pH del extracto acuoso	8.9	3,5<PH≤9,5
EN ISO 13688:2013 paragraph 4.2 (prEN 14362-1)	La búsqueda del amines aromático y carcinogénico	no grabando	≤30 ppm