

MOMPACH - pantalón

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Descripción</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 2 amplios bolsillos delanteros, • tiro reforzado, • elástico interior en la cintura, • D-Ring, • insertos reflectantes 3M™ SCOTCHLITE™ <i>Reflective Material - 8725 Silver Fabric,</i> • doble bolsillo posterior con velcro, • pasador portamartillo, • corte ergonómico de las piernas y rodillas, • bolsillo lateral, • bolsillo porta monedas, • bolsillo porta metro, • tejido elástico, • bolsillo delantero portaobjetos. |  | |
| <p>Manutención</p> | <p>Lavar la pieza a una temperatura max de 60°C, No blanquear, Permitido secado en secadora a temperatura reducida, Lavado a seco con todos los solventes, excepto tricloretileno y trielina; Temperatura max de planchado (max 110°C),</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">      </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  <p style="font-size: 8px;">Advertencia: no planchar en los insertos reflectantes</p> </div> | <p>Cod.prod.</p> | <p>V566-0-00 beige /negro V566-0-02 azul marino/negro V566-0-03 fango/negro V566-0-04 gris oscuro/negro/naranja V566-0-05 negro/rojo</p> <p>Norma</p> <p>EN ISO 13688:2013</p>  <p>Tallas</p> <p>38 - 58</p> |

ESPECÍFICAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD

| | método de prueba | Descripción | resultado obtenido | requisito mínimo |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| Tejido base | EN ISO 1833-1977, SECTION 10 | Composición de las fibras: | 64% algodón 34% poliéster 2% elastán | |
| | EN ISO 12127 | Peso por unidad de área | 250 g/m ² | |
| | EN ISO 13688:2013 4.2 (EN 1413) | La determinación del pH del extracto acuoso | pH : 7,2 | 3,5 ≤ pH ≤ 9,5 |
| | EN ISO 13688:2013 4.2 (EN 14362-1) | La búsqueda del amines aromático y carcinogénico | no grabando | ≤30 ppm |
| | EN ISO 13688:2013 5.3 (ISO 5077) | Estabilidad de dimensión (6N-60°C) | urdido: -2.2% trama: -1.5% | ± 3 % |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|
| | EN ISO 13934-1 | Resistencia a la tracción | urdido: 1300 N trama: 720 N | 400 N | |
| | EN ISO 13937-2 | Resistencia al tirón | urdido: 30 N trama: 28 N | 25 N | |
| | EN ISO 12947-2 | Determinación de la resistencia a la abrasión de los tejidos por el método de Martindale | >10000 | | |
| | EN ISO 105 B02 | Solidez del color a la luz <i>Variación de color</i> | 4 | 1-5 | |
| | EN ISO 105-C06 | Solidez de color después varioss lavados a 60°C <i>Variación de color</i> <i>Toma de color:</i> diacetate cotton nylon polyester acrylic wool | 4-5 4 4-5 3-4 4 4-5 4-5 | 1-5 | |
| | EN ISO 105 D01 | Solidez de color al lavado a seco <i>Variación de color</i> <i>Toma de color:</i> diacetate cotton nylon polyester acrylic wool | 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 | 1-5 | |
| | EN ISO 105 E04 | Solidez de color al sudor <i>Variación de color</i> <i>Toma de color:</i> diacetate cotton nylon polyester acrylic wool | Ácido 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 | Alcalino 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 | 1-5 |
| | EN ISO 105-X12 | Solidez de color al restregamiento | seco: 4 húmedo: 2-3 | 1-5 | |
| | EN ISO 105-X11 | Resistencia de color al planchado (110°C) <i>Variación de color :</i> | seco: 4-5 húmedo: 4-5 | 1-5 | |
| Tejido retroreflectante 3M™ Scotchlite 8725 | EN ISO 20471 :2013 6.1 | Requisitosfotométricos de los materiales retroreflectantes nuevos | CONFORME | | |
| | EN ISO 20471 :2013 6.2 | Requisitos de prestaciones de retroreflectancia después pruebas de abrasión flexión, pliegue a bajas temperaturas, variaciones térmicas, lavado (50 ciclos ISO 6330 60°) y a la influencia de la lluvia | CONFORME | $R \geq 100 \text{ cd}/(\text{lx m}^2)$ | |