

Nottingham - Peto			
Descripción	• bolsillo portamóvil con tejido aislante E-CARE • corte ergonómico de las piernas y rodillas • tiro y rodillas reforzadas • bolsillo para rodilleras con posición ajustable • bolsillo en el pecho con cierre de cremallera • inserto portabolígrafos • amplios bolsillos delanteros • bolsillo porta monedas • bolsillo lateral con insertos porta herramientas • doble bolsillo trasero, uno con tapeta • pasador portamartillo ajustable • bolsillo porta metro • tirantes ajustables con cierre a enganche • cintura elástica • cremallera YKK® - Con sistema de tallaje RIGHT FIT		
Manutención	lavar la pieza a una temperatura max de 60°C, no blanquear, se puede lavar a seco, permitido secado en secadora a temperatura reducida, temperatura max de planchado (max 150°C)     	cod.prod.	V172-0-02 azul marino/negro V172-0-03 fango / negro V172-0-04 gris oscuro/negro V172-0-05 negro/negro
		normativa	EN ISO 13688:2013 
		tallas	38 – 58; (RIGHT FIT S46-S52 ; L42- L 48)

ESPECÍFICAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD

metodo de prueba	descripción	resultado obtenido	requisito mínimo
Tejido base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	composición de las fibras: poliéster/ algodón	65 / 35 %
	Tejido: canvas plain 1/1	Urdido: 21s/2+21s/2 – 86 Trama: 21/3 – 34 [yarn/inc]	
EN ISO 12127:1996	Peso por unidad de área	320 g/mq	
EN ISO 105-C06 E2S	Solidez de color al lavado (60 °C)	Variación de color: 4 - 5 Toma de color: 4 – 5 - nylon : 3 - 4	1 - 5 1 - 5
EN ISO 105 D01:1993	Solidez de color al lavado a seco	Variación de color: 4 – 5 Toma de color: 4 – 5	1 - 5
ISO 6330: 2000	Estabilidad de dimensión al lavado (60 °C)	urdido: - 2.2 % trama: - 0.5 %	Max ± 3 % Max ± 3 %
ISO 105X12: 2001	Solidez de color al restregamiento	seco: 4 – 5 húmedo: 3	1 - 5 1 - 5
EN ISO 105 E04 / 94	Solidez de color al sudor	Variación de color: 4 - 5 Toma de color: 4 - 5	1 - 5
EN ISO 13937-1 :2000	Resistencia al tirón	urdido: 58.9 % trama: 40.3 %	25 N 25 N
EN ISO 13934-2: 1999	Resistencia a la tracción	urdido: 1475.5 N trama: 892.5 N	400 N 400 N
ISO 105 X11 - 1994	Resistencia de color al planchado caliente	seco: 4-5 húmedo: 4-5	1 - 5 1 - 5
ISO 12945-1:2000	Resistencia al pilling después de lavar	después de 3 horas de pruebas 4-5 después de 5 horas de pruebas 4-5	1 – 5 1 – 5
ISO 12947-2 : 1998	Resistencia a la abrasión Martindale tester	> 20000 ciclos	
EN340/03 paragrafo 4.2 (EN 1413)	La determinación del PH del extracto acuoso	PH : 8	3,5<PH≤9,5

	EN340/03 paragrafo 4.2 (prEN 14362-1)	La búsqueda del amines aromático y carcinogénico	no grabando	≤30 ppm
	AATCC 22-1996	Repelencia al agua inicial	95	Max 100
	ISO 4920	(antes de los lavados)		Standard 90
	AATCC 22-1996	Prueba spray con agua	80	Max 100
	ISO 4920	(después 20 lavados)		Standard 70
	AATCC 193-2004	Repelencia al agua inicial	6	Max 8
		(antes de los lavados)		
	AATCC 193-2004	Prueba de una gota de agua	5	Max 8
		(después 20 lavados)		
	AATCC118-1987	Repelencia al agua inicial	6	Max 8
	ISO 14419	(antes de los lavados)		
	AATCC118-1987	Repelencia al aceite	5	Max 8
	ISO 14419	(después de los lavados)		
E-care		Composición de las fibras: PES/CO/MTF	65/33/2%	
		Peso por unidad de área	215 g/mq	
		Hilos /cm	urdido: 34	
			trama: 22	
	DIN 53857/1	Resistencia a la tracción	urdido: 100 daN	
			trama: 65 daN	
	DIN 53892 (3 cicli a 95°C)	Estabilidad de dimensión al lavado	1.5%	
	DIN 54004 (ISO 105B02)	Solidez de color a la luz	5	1 - 5
	DIN 54020 (ISO 105E04)	Estabilidad de color al sudor	Variación de color: 4	1 - 5
			toma de color: 3-4	1 - 5
	DIN 54021 (ISO 105X12)	Solidez de color al restregamiento	Seco: 4	1 - 5
			húmedo: 2-3	1 - 5
	DIN 54024 (ISO 105N01)	Solidez al blanqueo	4	1 - 5
	MIL-Standard 285	Medida de atenuación por cercas y blindajes electromagnéticos, para prueba de electrónica	Reducción del 99,5% de las ondas electromagnéticas con frecuencia de 200 MHz	
			Reducción del 99% de las ondas electromagnéticas con frecuencia de 2000 MHz	