

POTSDAM - cazadora forro polar

Descripción

- 1 bolsillo en el pecho;
- 2 amplios bolsillos delanteros con cierre de cremallera YKK®;
- 2 bolsillos interiores;
- abertura central con cremallera YKK®;
- capucha;
- codos reforzados.

POTSDAM



Manutención

Lavar la pieza a una temperatura max de 40°C; No usar lejía ni ningún otro clorato para blanquear; No lavar a seco; La prenda no resiste a la secadora con aire caliente y tambor rotativo; El tejido no resiste la plancha.



cod.prod.

V130-0-02 azul marino
V130-0-03 fango
V130-0-04 gris oscuro
V130-0-05 negro

Normativa

EN ISO 13688:2013

tallas

XS – 3XL

ESPECÍFICAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD

metodo de prueba	descripción	resultado obtenido	requisito mínimo
Tejido base y de contraste externo	EN ISO 1833-1977, SECTIONE 10	Composición de las fibras:	100% Poliéster + membrana COFRATEX
EN ISO 12127:1996	Peso por unidad de área	340 g/mq	
EN 343 paragrafo 4.6 ISO 5077-2007	Estabilidad de dimensión	urdido: -1,4% trama: -0,4%	+/- 3%
EN343 paragrafo 4.4 (EN ISO 13934-1)	Resistencia a la tracción	urdido: 426,8 N trama: 634,8 N	urdido: 400N resistencia/masa: >=2 trama: 400N resistencia/masa: >=2
EN343 paragrafo 4.5 (EN ISO 4674)	Resistencia al tirón	urdido: >64 N Trama: 26,6 N	urdido: 25 N Trama: 25 N
EN 343 paragrafo 4.3 (EN 31092)	Resistencia al vapor acuoso Ret [m ² Pa/W]	19 (class 3)	class 1: Ret>40 class 2: 20<Ret<40 class 3: Ret<=20
EN343 paragrafo 4.2 (EN 20811)	Resistencia a la penetración - Wp [Pa] (antes del pretrato)	>13000 Pa	class1 : Wp >= 8000 Pa class2 : no test required class3 : no test required
EN343 paragrafo 4.2 (EN 20811)	Resistencia a la penetración - Wp [Pa] (después cada pretrato)	>13000 Pa (class3)	class1 : no test required class2 : Wp>= 8.000 Pa class3 : Wp >= 13.000 Pa

FICHA PRODUCTO

ISO 12945-1:2000	Resistencia al pilling	>18000 revolución Rating: 4	Rating: 1-5
ISO 12947-2	Resistencia a la abrasión Martingale test	>30000 revolución	Min 30000 revolución
ISO 105-X12	Solidez de color al restregamiento	Seco: 4 - 5 húmedo: 4	Seco: 4 húmedo: 4
ISO 105-E04	Solidez de color al sudor	Variación de color: 4 - 5 Toma de color: 4 - 5	Variación de color: 4 Toma de color: 3
ISO 105-C06	Solidez de color al lavado (40°)	Variación de color: 4 - 5 Toma de color: 4 - 5	Variación de color: 3 - 4 Toma de color: 4 - 5
ISO 105-N01 - 1993	Solidez de color al blanqueo	Variación de color: 4 - 5	Variación de color: 4
ISO 105-B02	Solidez de color a la luz	4	Min. 4-5
EN ISO 13688:2013 paragrafo 4.2 (EN 1413)	La determinación del PH del extracto acuoso	pH : 7.0	3,5<PH≤9,5
EN ISO 13688:2013 paragrafo 4.2 (prEN 14362-1)	La búsqueda del amines aromático y carcinogénico	no grabando	≤30 ppm