

RAINFALL - cazadora + cubrepantalón

Descripción	CAZADORA: • completamente termosellada; • tejido elástico y windproof; • amplios bolsillos delanteros con aletas; • capucha ajustable y extraíble; • bajo de la prenda ajustable con cordón; • puños regulables. CUBREPANTALÓN: • completamente termosellado; • tejido elástico y windproof; • cintura ajustable con cordón; • bajo de la prenda ajustable.			
Manutención	Lavar la pieza a una temperatura max de 40°C; No blanquear; La pieza no soporta el secar en tambor al aire caliente; Secar a las ombra; No lavar a seco; No soporta el planchado. 	Cod.prod.	V043-0-00 Azul marino V043-0-03 Verde V043-0-04 Amarillo	
		Normativa	EN ISO 13688:2013	
		 EN 343:2019		
		Tallas	XS - 3XL	
		El cubrepantalón es más ancho que el pantalón de su misma talla, para garantizar su comodidad, ya que se pone sobre el pantalón.		

ESPECÍFICAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD

metodo de prueba	descripción	resultado obtenido	requisito mínimo
Tejido base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	composición de las fibras:	100% poliéster encerado poliuretano
	EN ISO 12127:1996	Peso por unidad de área	170 g/m ²
	EN 343:2019 4.2 (EN 20811)	Resistencia a la penetración del agua Wp [Pa] (antes del trato)	Wp > 8000 Pa Clase 1 Wp >= 8000 Pa Clase 2 no test required Clase 3 no test required Clase 4 no test required
	EN 343:2019 4.2 (EN 20811)	Resistencia a la penetración del agua Wp [Pa] (después cada trato)	Wp > 20000 Pa Clase 4 Clase 1 no test required Clase 2 Wp ≥ 8.000 Pa Clase 3 Wp ≥ 13.000 Pa Clase 4 Wp ≥ 20.000 Pa
	EN 343:2019 4.3 (EN ISO 11092)	Resistencia al vapor acuoso de tejidos revestidos o estratificados Ret [m ² Pa/W]	Ret = 249 m ² Pa/W Clase 1 Clase 1: Ret > 40 Clase 2: 25 < Ret ≤ 40 Clase 3: 15 < Ret ≤ 25 Clase 4: Ret ≤ 15

EN343:2019 4.6 (EN ISO 13938-1)	Determinación de la resistencia al estallido - Método hidráulico para la determinación de la resistencia al estallido y de la deformación al estallido.	1170 KPa	> 200 KPa	
EN343:2019 4.7 (ISO 5077)	Estabilidad de dimensión	urdimbre: -0.5% trama: -0.5%	±5%	
ISO 105-C06	Résistance de la couleur à plusieurs cycles de nettoyage à 40°C <i>Variación de color</i>	4 - 5	1 - 5	
	<i>Toma de color:</i>			
	diacetate	4 - 5		
	cotton	4 - 5		
	nylon	4 - 5		
	polyester	4 - 5		
	acrylic	4 - 5		
	wool	4 - 5		
ISO 105-D01	Solidez de color al lavado a seco <i>Variación de color</i>	4 - 5	1 - 5	
	<i>Toma de color:</i>			
	diacetate	4 - 5		
	cotton	4 - 5		
	nylon	4 - 5		
	polyester	4 - 5		
	acrylic	4 - 5		
	wool	4 - 5		
ISO 105-E04	Solidez de color al sudor <i>Variación de color</i>	Ácido 4 - 5	Alcalino 4 - 5	1 - 5
	<i>Toma de color:</i>			
	diacetate	4 - 5	4 - 5	
	cotton	4 - 5	4 - 5	
	nylon	4 - 5	4 - 5	
	polyester	4 - 5	4 - 5	
	acrylic	4 - 5	4 - 5	
	wool	4 - 5	4 - 5	
EN 343:2019 4.8 (EN ISO 13935-2)	Determinación de la fuerza máxima de rotura de las costuras mediante el método de agarre (método Grab)	380 N	≥ 200 N	
ISO 105-X12	Solidez de color al restregamiento	seco: 4-5 húmedo: 4-5	1 - 5	
ISO 105 B02	Solidez del color a la luz artificial	5	1 - 5	