


VERTIFLAT FFP2

DESCRIPCIÓN	La mascarilla de forma vertical y plegable, garantiza un amplio campo visual, una efectiva adherencia en la cara y confort apropiado; hay una bolsita higienica que permite la utilización en su caso. Los elásticos corredizan a lo largo de la mascarilla para colgarla en el cuello cuando no se utiliza. No hay partes metálicas expuestas; el clip nasal exterior para la regulación es de metal cubierto. La estructura y los materiales utilizados son durables y anticlapso en lugares húmedos. LATEX FREE, PVC FREE.	
TALLA	Única	
CLASIFICACIÓN	FFP2 NR	
NORMAS	EN 149:2001 + A1:2009	
EMBALAJE	<i>Código</i>	<i>Cantidad</i>
	M021-B120	BOX de 20 uds.
	M021-K120A	CARTON de 400 uds. (20 box de 20 uds ; Embalaje individual)

MATERIALES

ESTRATO EXTERIOR	Poliéster
PRE FILTRO	Poliéster
FILTRO MELT BLOWN	Polipropileno
ESTRATO INTERIOR	Poliéster
ELÁSTICOS	Spandex & Nylon

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO		
TEMPERATURA		Temperatura entre : -10°C y +40°C
HUMEDAD		Humedad: < 85%
DURACIÓN*		5 años

* La duración se refiere al producto sin usar y que se mantiene en condiciones normales en el embalaje original; se debe consultar el informe del producto para aprender las instrucciones de mantenimiento y almacenamiento.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SEGURIDAD			
<i>Metodo de prueba</i>	<i>Descripción</i>	<i>Resultado obtenido</i>	<i>Requisito solicitado</i>
EN 149 (7.9.1)	Total pérdida hacia el interior	0,243 % **	< 8 %
EN 149 (7.9.2)	Penetración máxima del material filtrante durante la exposición a la sustancia (prueba con cloruro de sodio a 95 l/min)	0,138 % **	< 6 %
	Penetración máxima del material filtrante durante la exposición a la sustancia (prueba con aceite de parafina a 95 l/min)	0,495 % **	< 6 %
EN 149 (7.12)	Contenido de anhídrido carbónico del aire de inspiración	0,780 % **	< 1 %
EN 149 (7.16)	Resistencia inspiratoria (flujo de aire de 30 l/min)	0,441 mbar **	< 0,7 mbar
	Resistencia inspiratoria (flujo de aire de 95 l/min)	1,458 mbar **	< 2,4 mbar
	Resistencia espiratoria (flujo de aire de 160 l/min)	2,063 mbar **	< 3,0 mbar

** Los valores se refieren a la media aritmética de los datos reportados en la prueba de informes EN 149:2001 + A1:2009. El valor más alto es inferior al requisito mínimo