

Workman - CAZADORA	
Descripción	• bolsillo portamóvil con tejido aislante E-CARE • pasador auricular • amplios bolsillos en el pecho y bajo de la prenda • inserto portabolígrafos • amplios bolsillos interiores • corte ergonómico de las mangas • cremallera YKK®
Manutención	lavar la pieza a una temperatura max de 60°C, no blanquear, se puede lavar a seco, la pieza no soporta el secar en tambor al aire caliente, planchado a baja temperatura (max 110°C)     
	
	cod. prod. V007-0-00 beige/negro V007-0-01 gris/negro V007-0-02 azul marino/ negro V007-0-03 fango/negro V007-0-04 gris oscuro/negro V007-0-05 negro/ negro
	normativa EN ISO 13688:2013 
	tallas 46 – 66

ESPECÍFICAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD

metodo de prueba	descripción	resultado obtenido	requisito minimo
Tejido base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	composición de las fibras: algodón/poliéster	60 / 40 %
	Tejido: twill 2/2	urdido: 35 [hilos/cm] trama : 20 [hilos/cm]	
EN ISO 12127:1996	Peso por unidad de área	290 g/mq	
EN ISO 105-C06 E2S: 1994	Solidez de color al lavado (60°C)	Variación de color: 3	1 - 5
		Toma de color: 4 – 5	1 - 5
EN ISO 105 D01:1993	Solidez de color al lavado a seco	Variación de color: 4	1 - 5
ISO 5077:1994, ISO 6330: 1994	Estabilidad de dimensión al lavado (60°C)	urdido: - 0.2 % trama: - 0.3 %	Max ± 3 % Max ± 3 %
ISO 105X12: 2001	Solidez de color al restregamiento	seco: 4 – 5 húmedo: 3 – 4	1 - 5 1 - 5
EN ISO 105 B02: 1993, METODO 3	Solidez de color a la luz	3 - 4	1 - 5
ISO 105-N01:1993	Solidez de color al blanqueo	Variación de color: 2-3	1 – 5
EN ISO 13934-2: 1999	Resistencia a la tracción	urdido: 1000 N trama: 610 N	400 N 400 N
EN340/03 paragrafo 4.2 (EN 1413)	La determinación del PH del extracto acuoso	PH : 7.0	3,5<PH≤9,5
EN340/03 paragrafo 4.2 (prEN 14362-1)	La búsqueda del amines aromático y carcinogénico	no grabando	≤30 ppm
E-care	Composición de las fibras: PES/CO/MTF	65/33/2%	
	Peso por unidad de área	215 g/mq	
	Hilos /cm	urdido: 34 trama: 22	
DIN 53857/1	Resistencia a la tracción	urdido: 100 daN trama: 65 daN	
DIN 53892 (3 cicli a 95°C)	Estabilidad de dimensión al lavado	1.5%	
DIN 54004 (ISO 105B02)	Solidez de color a la luz	5	1 - 5
DIN 54020 (ISO 105E04)	Estabilidad de color al sudor	Variación de color: 4 toma de color: 3-4	1 - 5 1 - 5

	DIN 54024 (ISO 105N01) MIL-Standard 285	Solidez al blanqueo Medida de atenuación por cercas y blindajes electromagnéticos, para prueba de electrónica	4	1 - 5
			Reducción del 99,5% de las ondas electromagnéticas con frecuencia de 200 MHz Reducción del 99% de las ondas electromagnéticas con frecuencia de 2000 MHz	