

WORKMASTER - cazadora

Descripción

- 2 bolsillos interiores,
- amplios bolsillos en el pecho y bajo de la prenda,
- bolsillo portamóvil con tejido aislante E-WARD,
- cintura y puños ajustable,
- inserto portabolígrafos,
- corte ergonómico de las mangas,
- parche de refuerzo en nylon,
- pasador auricular,
- insertos reflectantes,
- cremallera YKK®



Manutención

Lavar la pieza a una temperatura max de 60°C, No usar lejía ni ningún otro clorato para blanquear, Lavado a seco con todos los solventes, excepto tricloretileno y trielina; La prenda no resiste a la secadora con aire caliente y tambor rotativo; Temperatura max de planchado 110 °C



Advertencia: no planchar en los insertos reflectantes

Cod.prod.

V011-0-00 Beige/negro
V011-0-01 Gris/negro
V011-0-02 Azul marino /negro
V011-0-03 Fango/negro (STONE WASH)
V011-0-04 Gris oscuro/ negro
V011-0-05 Negro/negro

Norma

EN ISO 13688:2013



Tallas

46 – 66

ESPECÍFICAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD

	método de prueba	Descripción	resultado obtenido	requisito mínimo
Tejido base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composición de las fibras:	60% algodón 40% poliéster	
	EN ISO 12127	Peso por unidad de área	290 g/m ²	
	EN ISO 13688:2013 4.2 (EN ISO 3071)	La determinación del pH del extracto acuoso	pH:6.9 Oeko-Tex®	3,5 ≤pH≤ 9,5
	EN ISO 13688:2013 4.2 (EN 14362-1)	La búsqueda del amines aromático y carcinogénico	no grabando Oeko-Tex®	≤30 ppm
	EN ISO 13688:2013 5.3 (ISO 5077)	Estabilidad de dimensión (6N/60°C)	urdimbre: -2.7% trama: -2.0%	± 3 %

ISO 105-X12	Solidez de color al restregamiento	seco: 4-5 húmedo: 4	1-5
ISO 105 B02	Solidez del color a la luz <i>Variación de color</i>	5	1-5
EN ISO 105-X11	Resistencia de color al planchado (110°C) <i>Variación de color :</i> <i>Toma de color:</i>	seco: 4-5 húmedo: 4-5 algodón : 4-5	1-5
ISO 105-C06	Solidez de color después varios lavados (60° C) <i>Variación de color</i> <i>Toma de color:</i> diacetate cotton nylon polyester acrylic wool	4 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	1-5
ISO 105 D01	Solidez de color al lavado a seco <i>Variación de color</i> <i>Toma de color:</i> diacetate cotton nylon polyester acrylic wool	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	1-5
ISO 105 E04	Solidez de color al sudor <i>Variación de color</i> <i>Toma de color:</i> diacetate cotton nylon polyester acrylic wool	Ácido 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	Alcalino 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5
EN ISO 13934-1	Resistencia a la tracción	urdimbre: 1900 N trama: 890 N	400 N
EN ISO 13937-1	Determinación de la fuerza de desgarr. Método del péndulo balístico (Elmendorf).	urdimbre: 75 N trama: 47 N	≥12 N
ISO 12947-2	Determinación de la resistencia a la abrasión de los tejidos por el método de Martindale	76000 ciclos	
ISO 13935-2	Determinación de la fuerza máxima de rotura de las costuras mediante el método de agarre (método Grab)	550 N	≥ 225 N

Insertos resistentes a la abrasión	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composicióñ de las fibras:	100% nylon encerado poliuretano (PU)
Tejido retroreflectante D6110	EN ISO 20471:2013/A1:2016 6.1	Requisitosfotométricos de los materiales retroreflectantes nuevos	CONFORME
	EN ISO 20471:2013/A1:2016 6.2	Requisitos de prestaciones de retroreflectancia después pruebas de abrasión flexiõñ, pliegue a bajas temperaturas, variaciones térmicas, lavado (50 ciclos ISO 6330 60°C) y a la influencia de la lluvia	CONFORME $R' \geq 100 \text{ cd/(lx m}^2\text{)}$
E-ward	EN ISO 1833-1977, SECTIONE 10	Composicióñ de las fibras:: PES/CO/MTF	65/33/2 %
	EN ISO 12127:1996	Peso por unidad de área	215 g/mq
	MIL-Standard 285	Medida de atenuacióñ por cercas y blindajes electromagnéticos, para prueba de electrónica	Reducción del 99,5% de las ondas electromagnéticas con frecuencia de 200 MHz Reducción del 99% de las ondas electromagnéticas con frecuencia de 2000 MHz