

KEDEIRI - bermuda

Descripción

- 2 amplios bolsillos delanteros,
- bolsillo lateral derecho con cierre con snap,
- bolsillo lateral izquierdo con doble abertura (cierre con snap y cremallera),
- doble bolsillo trasero con solapa con snap,
- pasador portamartillo,
- tejido con alta percepción elástica



Manutención

Lavar la pieza a una temperatura max de 40°C, No usar lejía ni ningún otro clorato para blanquear, Lavado a seco con todos los solventes, excepto tricloretileno y trielina; Secar a las ombra, Permitido secado en secadora a temperatura reducida , Temperatura max de planchado (max 110°C).



Cod.prod.

V619-0-00 beige /negro
V619-0-01 avion /negro
V619-0-02 azul marino/negro
V619-0-03 fango/negro
V619-0-04 gris oscuro/negro
V619-0-05 negro/negro

Norma

EN ISO 13688:2013



Tallas

38 - 58

ESPECÍFICAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD

	método de prueba	Descripción	resultado obtenido	requisito mínimo
Tejido base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composición de las fibras:	60% algodón 37% poliéster 3% elastán	
	EN ISO 12127	Peso por unidad de área	245 g/m ²	
	EN ISO 13688:2013 4.2 (ISO 3071)	La determinación del pH del extracto acuoso	OEKO-TEX® Standard 100	3,5 ≤ pH ≤ 9,5
	EN ISO 13688:2013 4.2 (EN 14362-1)	La búsqueda del amines aromático y carcinogénico	OEKO-TEX® Standard 100	≤30 ppm
	EN ISO 13688:2013 5.3 (ISO 5077)	Estabilidad de dimensión (40°C)	urdimbre: -1.3% trama: 0.9%	± 3 %

ISO 105-C06	Solidez de color después varioss lavados a 40°C			1-5
	<i>Variacìon de color</i>	4-5		
	<i>Toma de color:</i>			
	diacetate	4-5		
	cotton	4-5		
	nylon	4-5		
	polyester	4-5		
	acrylic	4-5		
	wool	4-5		
ISO 105 D01	Solidez de color al lavado a seco			1-5
	<i>Variacìon de color</i>	4-5		
	<i>Toma de color:</i>			
	diacetate	4-5		
	cotton	4-5		
	nylon	4-5		
	polyester	4-5		
	acrylic	4-5		
	wool	4-5		
ISO 105 E04	Solidez de color al sudor	Ácido	Alcalino	1-5
	<i>Variacìon de color</i>	4-5	4-5	
	<i>Toma de color:</i>			
	diacetate	4-5	4-5	
	cotton	4-5	4-5	
	nylon	4-5	4-5	
	polyester	4-5	4-5	
	acrylic	4-5	4-5	
	wool	4-5	4-5	
ISO 105-X12	Solidez de color al restregamiento	seco: 4-5 hùmedo: 3-4		1-5
EN ISO 105-X11	Resistencia de color al planchado (110°C)	seco: 4-5		1-5
	<i>Variacìon de color :</i>	hùmedo: 4-5		
ISO 105 B02	Solidez del color a la luz			
	<i>Variacìon de color</i>	4		1-5
EN ISO 13934-1	Resistencia a la tracción	urdimbre: 1600 N trama: 620 N		
EN ISO 13937-2	Resistencia al tirón	urdimbre: 44 N trama: 51 N		
ISO 12947-2	Determinación de la resistencia a la abrasión de los tejidos por el método de Martindale	>30000 ciclos		